

评价项目	条件	值
粒子计数	液体中	$24 \times 10^6 / \text{m}^3$
	气体中	$> 0.3 \mu\text{m} 10.2 \text{个} / \text{ft}^2$
蒸发残留物	DI	$0.02 \text{g} / \text{m}^3$
	IPA	$0.10 \text{g} / \text{m}^3$
提取离子	Na	$0.20 \text{ppm} (\mu\text{g} / \text{g})$
	K	$0.05 \text{ppm} (\mu\text{g} / \text{g})$
	Mg	$0.34 \text{ppm} (\mu\text{g} / \text{g})$
	Ca	$2.25 \text{ppm} (\mu\text{g} / \text{g})$
	Cl	$0.40 \text{ppm} (\mu\text{g} / \text{g})$
重量	—	$168 \text{g} / \text{m}^3$
吸水性	—	$370 \text{g} / \text{m}^3$
抗拉强度	纵	89.7kg
	横	60.8kg
厚度	—	$570 \mu\text{m}$

※以上是试验数据值和设计值,不是保证值。